

FICHA TÉCNICA

TERMO RETRÁTIL DE POLIOLEFINA

Composição: Poliolefina

Diâmetro: 0,8 a 80,0

Rigidez Dielétrica: 600V

Classe de Temperatura: 125°C

Retração Diametral: Até 50%

Temperatura de retração: Mínimo 90°C

Contração Diametral: +/- 50%

Contração Longitudinal: Até 5%

Flamabilidade: Auto-extinguível

Cores: Cores diversas, inclusive transparente e brasileiro

Embalagem: Rolo / Peça (Sob consulta)

Aplicação:

É indicado para isolamento e proteção de fios, cabos, conexões elétricas, terminais, barramento e componentes eletrônicos. Proteção de barramento, tubulações.

TERMO RETRÁTIL DE POLIOLEFINA

Características:

Diâmetro (mm)		Tolerância (mm) + / -	Espessura de Parede (mm)	Encolhido (mm)	Acondicionamento (Rolo)
Expandido	Encolhido				
0,8	1,0	0,2	0,15	0,50	200
1,0	1,5	0,3	0,15	0,65	200
1,5	2,0	0,3	0,18	0,85	200
2,0	2,5	0,3	0,18	1,00	200
3,0	3,5	0,4	0,18	1,50	200
4,0	4,5	0,4	0,25	2,00	200
4,5	5,0	0,4	0,25	2,30	100
5,0	5,5	0,4	0,25	2,50	100
6,0	6,5	0,4	0,28	3,00	100
7,0	7,5	0,4	0,28	3,50	100
8,0	8,5	0,5	0,28	4,00	100
9,0	9,5	0,5	0,30	4,50	100
10,0	10,5	0,5	0,30	5,00	100
12,0	12,5	0,5	0,30	6,00	100
15,0	15,5	0,6	0,40	7,50	100
16,0	16,5	0,6	0,40	8,00	100
17,0	17,5	0,6	0,40	8,50	100
18,0	19,0	0,7	0,40	9,00	100
20,0	22,0	0,7	0,40	10,0	100
25,0	26,0	0,7	0,55	15,0	50
30,0	31,5	0,7	0,55	15,0	50
35,0	36,5	0,7	0,55	17,5	50
40,0	41,5	0,7	0,55	20,0	50
50,0	51,0	0,7	0,55	25,0	50
60,0	> 60,0		0,60	31,0	50
80,0	> 80,0		0,70	41,0	50

FLEXFILM INDÚSTRIA DE ISOLANTES LTDA.

Rua Mendel, 293 – Socorro – São Paulo/SP – CEP 04765-010

Tel.: (11) 5614-9901 – Flexfilm@flexfilm.com.br